

Inno Coatings – Vloerfix Kunststof

Vloerfix Kunststof is een 2-componenten reparatieplamuur op polyurethaan basis voor elastische en naadloze kunststof vloerafwerkingen zoals linoleumvloeren, vinylvloeren, marmoleumvloeren, pvc-vloeren, laminaat.

Toepassing:

Linoleumvloeren, vinylvloeren, marmoleumvloeren, PVC-vloeren, laminaat.

Kenmerken:

- Productsoort: Reparatie
- Locatie: Binnen
- Vloerbelasting: Normaal
- Component: 2-componenten (2K)
- Kleur: RAL kleuren
- Basis: Polyurethaan
- Beloopbaar: na 24 uur bij 15°C
- Licht belastbaar: na 48 uur bij 15°C
- Volledig belastbaar: na 7 dagen bij 15°C
- Oplosmiddelhoudend: Nee
- Vloeistofdicht: Ja
- Dampdoorlatend: Nee
- Warmtebestendig: Ja
- Vergelend: Ja
- UV-bestendig: Nee
- Mengverhouding: 86:14 (A:B in gewichtsverhouding)
- Potlife: 30 minuten bij 30°C



Kleur / Uiterlijk:

- In nagenoeg alle RAL kleuren leverbaar. Charges van eenzelfde kleur kunnen onderling in geringe mate afwijken.

Technische eigenschappen:

- Soortelijke massa: 1510 kg/m³
- Vaste stofgehalte: 100 %
- Rek bij breuk: 23 %
- Druksterkte: 37 N/mm²
- Buigsterkte: 38 N/mm²
- Treksterkte: 13 N/mm²
- E modules: 5000 N/mm²
- Slijtvastheid: Slijtwiel H 18; 1000 omw/1000 gr. belasting: slijtage 1 gr
- Hardheid: Shore D 60, in diverse hardheden leverbaar
- Temperatuurbestendigheid: Tussen -30°C en +60°C.; geen thermische schokbelasting

Deze technische bladen gelden als algemeen advies. De aanwijzingen zijn conform onze huidige kennis en ervaring. Adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom is de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel, altijd een proefstuk opstellen.

- Verwerkingstijd: 30 min. bij 20°C
- Doorharding: Beloopbaar na 24 uur bij 15°C
- Licht belastbaar: na 48 uur bij 15°C
- Volledig belastbaar: na 7 dagen bij 15°C
- Vlampunt: > 65°C
- Hechting: 4 N/mm² op beton B60 (Breuk in beton)
9 N/mm² op staal 37
- Verdunning: Niet toegestaan
- Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen.
- Optimale opslag temperatuur: 15° - 25°C.
- Mengverhouding: 86:14 A:B in gewichtsverhouding
- Verbruik: Afhankelijk van de reparatie
- Verpakkingen: 1 kg en 2,5 kg
- Gereedschap: Kwast, vachtroller of spuitapparaat
- Reinigen: Gereedschap reinigen met Aceton, zolang het materiaal nog niet is uitgehard.
- Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15°C - 25°C.

Gebruiksaanwijzing:

De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, verf, e.d. grondig verwijderen reinigen met Inno Coatings Ontvetter en naspoelen met water.

In het geval van linoleum en vinyl vloeren dient de vloer voor reparatie gestript te worden met Inno Coatings Vloerstripper er mogen geen waslagen meer aanwezig zijn.

Hars en harder componenten in afgepaste verhouding zeer grondig mechanisch mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen en overgieten in een mengvat en nogmaals goed doormengen, gemengd product met spaan, roller, wisser of kwast verdelen. Een eventuele tweede laag aanbrengen binnen een tijdsbestek van 72 uur.

Technische informatie bij gebruik:

De minimale uithardingstemperatuur bedraagt 5°C; bij deze temperatuur zal de doorharding tijd aanmerkelijk langer zijn.

Bijzondere opmerkingen:

- Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
- In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
- Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
- Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.

- De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte.
- Restanten van gemengde plamuur niet afsluiten, maar laten indrogen. Wanneer u het blik afsluit, ontstaat er door de chemische reactie van de 2-componenten te veel druk en kan het blik openbarsten.
- 2-componentenplamuur bevat verharder. Hierdoor kunt u na menging de plamuur beperkte tijd aanbrengen. Let daarom voor u begint op de verwerkingstijd en pas de hoeveelheid die u mengt daarop aan.

Veiligheidsaanbevelingen:

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
- Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Zie MSDS voor meer informatie.

Afvalverwerking:

Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden. Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelers.

Gevarenaanduidingen:

Component A bevat: Geen gevaarlijke stof in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering.

Component B bevat: Difenylmethaan-4.4-diisocynaat isomeren/homologen.

- Kan een allergische huidreactie veroorzaken
- Veroorzaakt huidirritatie
- Veroorzaakt ernstige oogirritatie
- Schadelijk bij inademing
- Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken
- Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
- Verdacht van het veroorzaken van kanker
- Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling